

РЕЗУЛЬТАТЫ ✓

основных показателей сертификационных испытаний кирпича керамического лицевого,
серийно выпускаемого заводом «Werk Querenstede» фирмы «Röben Tonbaustoffe GmbH» (Германия)

NN п/п	Наименование показателей	Кирпич керамический лицевой									
		NF "Strang" NF "Handform" NF "Petersen" 240x115x71		DF "Strang" DF "Petersen" 240x115x52		WF "Strang" WF "Petersen" WF "Handform" 210x100x52		WDF "Handform" 210x100x65		2DF "Strang" 240x115x113	
		норма	факт	норма	факт	норма	факт	норма	факт	норма	факт
1	Отклонения от геометрических размеров, мм: - по длине - по ширине - по толщине	≤10 ≤5 ≤3	1 2 0	≤10 ≤5 ≤2	1 2 2	≤9 ≤5 ≤2	1 2 2	≤9 ≤5 ≤3	1 2 1	≤10 ≤5 ≤5	2 1 2
2	Средняя прочность при сжатии, МПа	≥44,0	61,6	≥19,0	50,6	≥19,0	35,2	≥19,0	31,0	≥35,0	71,5
4	Морозостойкость, F	F100	F100	F100	F100	F100	F100	F100	F100	F100	F100
5	Водопоглощение, %	≥6	8,8	≥6	7,1	≥6	8,8	≥6	7,4	≥6	6,0
6	Плотность, кг/м ³	1378-1523	1472	1663-1838	1767	1810-2000	1810	1570-1730	1610	1380-1520	1410



Руководитель ОС «Новгородстройсертификация»

М.П.

Киришина

Н.И. Киришина

Лист 1